Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 02/08/2023

SCHEDA TECNICA ST C.030

CEBOSUITE G - F

Descrizione
Sistema di rivestimenti a basso spessore in resina all'acqua per pareti e pavimenti interni. Può essere utilizzato su massetti, intonaci o superfici già rivestite con piastrelle seguendo i cicli applicativi appositamente studiati. Permette di realizzare soluzioni continue dall'aspetto minerale e poroso, per la personalizzazione di ambienti domestici, uffici e negozi.

Confezioni disponibili:
CeboSuite G: rivestimento di fondo con granulometria < 0,9 mm. 4 Kg- 20 Kg
CeboSuite F: rivestimento di finitura con granulometria < 0,3 mm 4 Kg – 20 Kg

Colorazione
Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione
Non prevista.

Miscelazione
Utilizzando un agitatore meccanico (frusta), miscelare accuratamente il prodotto con i coloranti e con l'additivo indurente CeboRock, **IMPORTANTE**: il prodotto una volta additivato con CeboRock deve essere utilizzato entro 8 ore.

Ciclo di preparazione su piastrelle
Condizioni ambientali e del supporto: prima di procedere con il ciclo di applicazione verificare che le piastrelle risultino integre e planari, con fughe di misura inferiore a 3 mm di larghezza e profondità, perfettamente pulite e sgrassate. In caso contrario, intervenire con prodotti e cicli di ripristino adeguati e portare il supporto alle condizioni richieste. Per poter procedere con l'applicazione la temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra +10°C e +30°C con umidità dell'aria inferiore all'85%. La temperatura del supporto deve essere compresa tra +10°C e +25°C e l'umidità deve essere inferiore al 3%. Le condizioni sopradescritte sono essenziali alla corretta realizzazione del ciclo: qualora venissero a mancare i requisiti richiesti, prima di procedere con l'applicazione, si raccomanda di contattare l'assistenza tecnica.
Preparazione del fondo: lavare perfettamente le piastrelle e, se necessario, decerare con prodotti idonei; successivamente ripassare la superficie con alcool etilico denaturato per eliminare eventuali residui di sporco. Procedere con una leggera levigatura con il Frattone Abrasivo diamantato e depolverare perfettamente. Applicare a rullo una mano di CeboPrime, diluito al 15-20% in volume con acqua, avendo cura di farlo penetrare all'interno delle fughe per regolarne l'assorbimento. Attendere l'essiccazione di CeboPrime (minimo 4 ore) e posizionare la rete da 160-180 gr. sulla superficie, accostandola senza mai sormontarla. Applicare a rullo una seconda mano di CeboPrime, non diluito, per fissare la rete alla superficie e attenderne l'essiccazione (minimo 4 ore). Applicare una mano di CeboRasa opportunamente miscelato con l'additivo a base cementizia CeboCem, utilizzando il Frattone Resine Flex in acciaio; procedere nell'applicazione rasando "a zero" tutta la superficie ed evitando accumuli di materiale. Attendere la completa essiccazione di CeboRasa (minimo 8 ore) e levigare la superficie con il Frattone Abrasivo diamantato, oppure con disco abrasivo grana 40 e depolverare. Applicare a rullo o pennello, una mano di CeboFix K, diluito 1:4 con acqua, per regolare gli assorbimenti e mettere in evidenza eventuali imperfezioni da correggere prima di procedere con l'applicazione di CeboSuite F: qualora si presentasse la necessità è possibile applicare un'ulteriore mano di CeboRasa con le stesse modalità utilizzate per la prima mano.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 02/08/2023

SCHEDA TECNICA ST C.030

Ciclo di preparazione su massetti
Condizioni ambientali e del supporto: prima di procedere con il ciclo di applicazione verificare che il massetto abbia raggiunto la completa stagionatura e risulti integro, planare uniforme, privo di polvere, perfettamente pulito e sgrassato. In caso contrario, intervenire con prodotti e cicli di ripristino adeguati e portarlo alle condizioni richieste. Su massetti nuovi dove sono installati sistemi di riscaldamento a pavimento sarà necessario effettuare diversi cicli di accensione e spegnimento per consentire al massetto di assestarsi. Per poter procedere con l'applicazione, la temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra +10°C e +30°C con umidità dell'aria inferiore all'85%. La temperatura del supporto deve essere compresa tra +10°C e +25°C, l'umidità deve essere inferiore al 3%. Le condizioni sopradescritte sono essenziali alla corretta realizzazione del ciclo: qualora venissero a mancare i requisiti richiesti, prima di procedere con l'applicazione si raccomanda di contattare l'assistenza tecnica.
Preparazione del fondo: applicare a rullo una mano di CeboPrime diluito al 30-35% in volume con acqua per consolidare il supporto e attenderne l'essiccazione (minimo 2 ore). Posizionare la rete da 160-180 gr sulla superficie, accostandola senza mai sormontarla e applicare a rullo una seconda mano di CeboPrime, non diluito, per fissare la rete alla superficie e attenderne l'essiccazione (minimo 4 ore). Applicare una mano di CeboRasa opportunamente miscelato con l'additivo a base cementizia CeboCem, utilizzando il Frattone Resine Flex in acciaio; procedere nell'applicazione rasando "a zero" tutta la superficie ed evitando accumuli di materiale. Attendere la completa essiccazione di CeboRasa (minimo 8 ore) e levigare la superficie con il Frattone Abrasivo diamantato oppure con disco abrasivo grana 40 e depolverare. In alternativa a CeboRasa è possibile utilizzare CeboSuite G additivato con CeboRock, per avere un maggior tempo di lavorazione.

Ciclo di preparazione su pareti
Preparazione del fondo: prima di procedere con il ciclo di applicazione verificare lo stato del supporto, rimuovere eventuali distacchi, rigonfiamenti o esfoliazioni di precedenti pitturazioni. Su gessi nuovi procedere con una leggera levigatura con abrasivo grana 40. Applicare a rullo una prima mano di CeboPrime diluito al 35-40% con acqua. A essiccazione avvenuta (minimo 2 ore) applicare a rullo una seconda mano di CeboPrime diluito al 15-20% con acqua e attenderne l'essiccazione (minimo 4 ore) prima di procedere con l'applicazione di CeboSuite.

Applicazione
Per l'applicazione di CeboSuite F si raccomanda, a seconda dell'effetto prescelto, di procedere come indicato nelle cartelle colori e nei cataloghi.

Caratteristiche Tecniche
Essiccazione completa: minimo 8 ore
Resa teorica: CeboSuite G 0,55-0,65 m^2/Kg (per mano) CeboSuite F 1,5-1,6 m^2/Kg (per mano)
Aspetto fisico: Pasta Bianca
Peso Specifico: 1,81 g/cm^3
pH: 8.5-9

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)
Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CeboSuite contiene VOC: 50 g/l

Stoccaggio
Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.